

glina ceramiczna



Model : -
glina ceramiczna

Producent : -

Glina ceramiczna przeznaczona jest do produkcji ceramiki użytkowej i artystycznej. Głównie do formowania ręcznego, polecana do pracy z dziećmi ze względu na łatwość plastycznej obróbki. □

Masa ceramiczna jasna bez szamotu

Temperatura wypalania □ - □ 1100-1150 stopni

Nasiąkliwość □ - 25,2%

Wilgotność □ - 25%

Skurczliwość suszenia - 4%

Skurczliwość wypału - 2% w temp. 1100

□

Masa ceramiczna jasna z szamotem

Glina ceramiczna przeznaczona do produkcji ceramiki użytkowej i artystycznej. Do formowania ręcznego, formowania na kole garncarskim jak również odlewania w formach gipsowych o małej i średniej wielkości.

Parametry masy:

Temperatura wypalania □ - □ 1100-1150 stopni

Nasiąkliwość □ - 22,0%

Wilgotność □ - 21%

Skurczliwość suszenia - 5%

Skurczliwość wypału - 2

% w temp. 1100

Uziarnienie szamotu - 1,2 mm

Masa ceramiczna czerwona z szamotem

Masa ceramiczna szamotowa przeznaczona do □ formowania na kole garncarskim, jak również w formach gipsowych wyrobów ceramicznych o małej i średniej wielkości. Nadaje się również do rzeźby. Jest plastyczną masą ceramiczną kamionkowo - szamotową. Wyroby z tej masy wypalone w temperaturze od 1080 do 1100 □ C są mrozoodporne, w trakcie wypału następuje klinkierizacja czerepu. W zależności od temperatury wypału, czerep uzyskuje barwę od jasno ceglastej do czekoladowo brązowej.

Sposób pakowania:

worki plastikowe.

waga: 10 kg.

Cena : 0,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 marca 2011